



CARATTERISTICHE DEL BLOCCO			(spessore 25 cm)
Dimensioni	L x S x H	mm	300 x 250 x 233
Peso		kg	13,6
Percentuale di foratura		%	≤45
Numero pezzi al m ²			15,0
Numero pezzi per pacco			48
Resistenza a compressione // ai carichi verticali	f _{bm}	N/mm ²	>10,0
Resistenza a compressione ⊥ ai carichi verticali	f' _{bm}	N/mm ²	>2,9
Massa volumica a secco lorda		kg/m ³	830
Conducibilità termica del blocco	λ _{10,dry}	W/mK	0,206

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA				(spessore 25 cm)
PRESTAZIONI TERMICHE DELLA PARETE				
Conducibilità termica ⁽¹⁾	λ	W/mK	0,207	
Trasmittanza termica ⁽¹⁾	U	W/m ² K	Intonaco tradiz. ⁽²⁾ 0,702	Intonaco termico ⁽²⁾ 0,525
Massa superficiale	M _s	kg/m ²	205	
Trasmittanza termica periodica	Y _{IE}	W/m ² K	0,197	
Sfasamento	S	ore	10,91	
Fattore di attenuazione	fa	adim.	0,280	
ACUSTICA E RESISTENZA AL FUOCO				
Potere fonoisolante	R _w	dB	48	
Resistenza al fuoco		minuti	REI 120 – EI 240	
CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE				
Calore specifico	c _p	J/kgK	1000	
Permeabilità al vapore	δ	kg/msPa	20x10 ⁻¹²	
Resistenza alla diffusione del vapore	μ	adim.	10	

⁽¹⁾malta/colla per blocchi rettificati λ=0,45 W/mK

⁽²⁾intonaco tradizionale λ=0,82 W/mK - intonaco termico λ=0,06 W/mK

Tutti i dati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Certificazioni disponibili su www.gattelli.com



Prodotto a marcatura CE



Gattelli SpA

Via Faentina Nord, 32 - 48026 RUSSI (RA) Tel. 0544 580114 - Fax 0544 582653
www.gattelli.com - info@gattelli.com

>>UFF. TECNICO Ing. Foschini Andrea<< Cell. 340/0073533 - afoschini@gattelli.com

Azienda associata al
 Consorzio POROTON® Italia

